

ÀRIDS MANLLEU, S.A.

Ctra. C-17, Km. 68,280

08580 Les Masies de Voltregà (BCN)

Origen: Calcarenita**Norma:** UNE-EN 13043 "Àrids mescles bituminoses"0370-CPD-230
04**Descripció del producte i característiques requerides:****AG-T-4/12-C**

Mida de les partícules (Granulometria).....	4/12mm G_{C90/15} G_{20/15}
Forma de les partícules (índex de llenques)	FI₂₀
Contingut en fins.....	f₄
Blau de metilè	No aplica
Percentatge de cares triturades o fragmentades....	C_{100/0}
Resistència a la fragmentació (àngels)	LA₂₀
Densitat real de les partícules.....	2,70 g/cm³
Absorció d'aigua	1,40%
Resistència al xoc tèrmic.....	1.1
Resistència al poliment	PSV₄₄
Descripció petrogràfica	Està constituït per roques sedimentàries de les quals un 100% són grossos carbonatats de color gris fosc provinents de cantera. Partícules totalment triturades amb superfícies majoritàriament aspres i sense fractures evidents.